TiAl에 석출한 질화물의 결정구조와 형태

한창석[†] · 구경완

호서대학교 국방과학기술학과

Crystal Structure and Morphology of Nitride Precipitates in TiAl

Chang-Suk Han[†] and Kyung-Wan Koo

Dept. of Defense Science & Technology, Hoseo University 165 Sechul-Ri, Baebang-Myun,
Asan City, Chungnam 336-795, KOREA

(2007년 12월 10일 접수 : 2008년 1월 4일 채택)

Abstract The crystal structures and morphologies of precipitates in L1₀-ordered TiAl intermetallics containing nitrogen were investigated by transmission electron microscopy (TEM). Under aging at an approximate temperature of 1073 K after quenching from 1423 K, TiAl hardens appreciably due to the nitride precipitation. TEM observations revealed that needle-like precipitates, which lie only in one direction parallel to the [001] axis of the L1₀-TiAl matrix, appear in the matrix preferentially at the dislocations. Selected area electron diffraction (SAED) pattern analyses showed that the needle-shaped precipitate is perovskite-type Ti₃AlN (P-phase). The orientation relationship between the P-phase and the L1₀-TiAl matrix was found to be (001)_P//(001)_{TiAl} and [010]_P//[010]_{TiAl}. By aging at higher temperatures or for longer periods at 1073 K, plate-like precipitates of Ti₂AlN (H-phase) with a hexagonal structure formed on the {111} planes of the L1₀-TiAl matrix. The orientation relationship between the Ti₂AlN and the L1₀-TiAl matrix is (0001)_H//(111)_{TiAl} and $\frac{1}{\sqrt{3}}$ [111]_H//[111]_{TiAl}.

Key words intermetallic compound, TiAl, precipitation, perovskite.

1. 서 론

새로운 경량내열재료로서 주목되고 있는 TiAl 화합물은 실용화를 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. TiAl의 연성과 강도의 개량을 위해서는 고용경화, 고용연화 및 결정립 제어나 다른 상과의 공존에 의한 조직제어 등 많은 시험연구가 행하여지고 있다¹⁾. TiAl 중의 질소는 침입형 고용원소이며, 원료인 Ti 혹은 용해나 열처리 동안에도 흡수되기 쉽다. TiAl에 질소를 첨가하면 입경은 미세화되며, 강도가 증가하는 사실은 이전부터 잘 알려져 있다.²⁾ Ti-Al-N 3원계 상태도에 대한 연구는 Schuster et al.^{3,4)}에 의해 검토되어 3원계 상태도집에 수록되어 있다.^{5,6)} Ti-Al-N 3원계 상태도⁶⁾에 의하면, 육방정구조인 Ti₂AlN 상(H상)은 TiN상, Ti₃Al상 및 TiAl상과 2상 공존영역을 구성하며, perovskite구조인 Ti₃AlN상(P상)은 TiN상, Ti₃Al상 및 α -Ti상과 공존한다.

Mabuchi et al.⁷⁾는 TiAl과 Ti₂AlN의 복합재료를 소결 합성법에 의해 제작하여, 넓은 온도영역에서 항복응력이 대폭적으로 상승하는 연구결과를 보고하였다. Kaufman et al.⁸⁾은 질소를 첨가하지 않은 TiAl에서 관찰된 조대한 석

출상을 분석전자현미경을 이용하여 해석한 결과, Ti₂AlN 상이라는 것을 보고하였으며, Loiseau와 Lasalmonie^{9,10)}에 의해 보고된 Ti₂AlN상을 부정하고 있다. 또한, Kawabata et al.¹¹⁾은 TiAl에 질소를 첨가하면, 질화물이 석출하여 강도가 증가하는 것을 보고하였다. 그러나, 질화석출물의 구조 및 형태에 대해서는 보고되어 있지 않다.

본 연구의 목적은 TiAl 중에 석출한 질화물 석출상의 결정구조 및 시효처리에 의한 조직과 강도변화 등에 대하여 명백하게 하는 것이다.

2. 실험 방법

본 실험에 사용한 합금소재로서는 99.7% Ti, 99.99% Al, 99.9% TiN 분말을 사용하였다. 비소모전극형 Ar 아크용해로를 이용하여, 마크로 편석을 피하기 위하여 시료를 5회 이상 반복하여 재용해하여 최종적으로 40 g의 잉고트를 제작하였다. 아크용해 시 중량 감소는 0.05% 이하로 용해에 의한 조성변화가 없는 합금조성으로 하였다.

TiAl의 화학양론조성과 질소 첨가량을 표현하기 위하여, 합금조성을 (Ti_xAl_{1-x})_{100-y}N_y로 표현하겠다. 본 실험에서 화학양론조성을 $x = 0.47, 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53$ 의 범위에서 변화시켰으며, 질소 첨가량을 $y(\text{mol}\%) =$

[†]Corresponding author
E-Mail : hancs@hoseo.edu (C. S. Han)

0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0으로 선정하였다. 잉고트로부터 5 mm×5 mm×10 mm의 크기로 자른 시편을 1523 K에서 72 시간 용체화처리하여 얼음물에 급랭하였다.

시효처리는 973 K, 1073 K, 1173 K 및 1323 K에서 행하였다. 항복응력(0.2% 내력)의 측정은 Instron형 시험기(Shimadzu Auto-Graph/AG-50000)를 이용하여, 변형 속도 $2.8 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 으로 약 3%의 변형까지 실온에서 압축 시험을 하였다. TEM관찰을 위한 시료는 Twin-Jet 전해 연마법에 의해 제작하였다. 전해연마는 35% butanol + 59% methanol + 6% 과염소산의 전해액을 사용하여, 전압 약 12 V, 전류 약 0.5 A, 약 300 sec의 조건으로 연마 하였다. 미세조직 관찰에는 TEM(JEM-3010)을 사용하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 시효경화

Fig. 1은 $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ 의 973 K, 1073 K 및 1173 K의 온도에서 등온시효처리를 한 시편의 항복응력 변화를 나타낸 그래프이다. 모든 합금이 유사한 시효경화거동을 나타내고 있으며, 973 K에서 시효처리 한 시편의 항복응력은 108 ks (30 h)에서 거의 최고 강도에 도달하며, 이후 과시효연화 하는 것을 알 수 있다. 한편, 1173 K에서 시효처리 한 시편은 시효초기에 약간 강도가 상승한 후, 곧 바로 과시효연화가 일어나는 것을 알 수 있다.

3.2. 시효조직

3.2.1 P상의 일방향 침상석출

화학양론조성 근방 혹은 Ti-rich조성의 TiAl은, TiAl상과 Ti_3Al 상이 서로 최조밀면과 최조밀방향이 평행한, 즉, $\{111\}_{\text{TiAl}}//\{0001\}_{\text{Ti}_3\text{Al}}$, $\langle 101 \rangle_{\text{TiAl}}//\langle 1120 \rangle_{\text{Ti}_3\text{Al}}$ 의 방위관계를

Fig. 1. Variation of compressive yield strength of $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ alloys.

가지며 적층된 층상조직이라는 것은 잘 알려져 있다.

Fig. 2는 $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ 합금을 1173 K에서 108 ks (30 h) 동안 시효처리한 과시효 단계의 시료를 [100] 및 [001] 방향에서 관찰한 미세조직사진이다. 각각의 조직사진으로부터 석출물의 형상은 침상이며, TiAl 모상의 [001] 축에 평행하게 석출되어 있는 것을 알 수 있다. Fig. 2(b)로부터 알 수 있듯이 석출물의 횡단면은 거의 정방형이며, 그 주변은 TiAl 모상의 [100]과 [010]에 평행하다.

Fig. 3은 1173 K에서 108 ks(30 h) 동안 시효처리 한 $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ 합금의 [001], [100] 및 [101] 회절패턴과 설명도이다. 회절패턴으로부터 $L1_0$ 규칙구조를 갖는 TiAl 모상의 회절점 사이에 100과 010 회절점이 나타나 있는 것을 알 수 있다. Fig. 4(a)와 (b)는 회절패턴을 기본으로 한 역격자와 실격자이며, 이것으로부터 석출물의 결정구조는 평형상태도에는 TiAl상과는 공존하지 않는 perovskite형의 Ti_3AlN (P상)이라는 것을 알 수 있다. 모상과의 방위관계는 $[100]_p//[100]_{\text{TiAl}}$, $[010]_p//[010]_{\text{TiAl}}$, $[001]_p//[001]_{\text{TiAl}}$ 이며, 침상인 P상은 장축이 TiAl의 c축에만 평행하다.

3.2.2 P상에서의 질소-공공규칙구조 형성

Fig. 5는 1073 K에서 108 ks(30 h) 동안 시효처리 한 $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ 합금의 [001], [100] 및 [121] 회절패턴

Fig. 2. Transmission electron micrographs of $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ alloy aged at 1173 K for 108 ks (30 h) showing the precipitates viewed from (a) [100] and (b) [001] directions, respectively.

Fig. 3. Selected area electron diffraction (SAED) patterns from the (a) [001], (b) [100] and (c) [101] directions of $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ alloy aged at 1173 K for 108 ks (30 h), respectively, and the corresponding key diagrams.

Fig. 5. Selected area electron diffraction (SAED) patterns from the (a) [001], (b) [100] and (c) [121] directions of $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ alloy aged at 1073 K for 108 ks (30 h), respectively, and the corresponding key diagrams.

Fig. 4. (a) Reciprocal lattice and (b) direct space lattice of the perovskite Ti_3AlN .

Fig. 6. (a) Reciprocal lattice and (b) direct space lattice of the long range ordered perovskite Ti_3AlN . Note the atomic composition ratio of $\text{Ti}:\text{Al}:\text{N}$ is 6:2:1 in this structure.

과 각각에 대한 설명도이다. [001] 패턴에서는 TiAl 모상의 회절점 이외에 P상에 의한 100과 010 회절점이 관찰되지만, [100] 및 [121] 패턴에서는 특히 01/21/2 이나 $1/20\bar{1}/2$ 등의 회절점이 관찰된다. Fig. 6(a)와 (b)는 회절 패턴을 기본으로 한 역격자와 실격자이다. 관찰된 회절 패턴은 질소원자와 공공과 규칙배열이며, 2개의 variant가 조합되었다는 것에 의해 설명할 수 있다. 즉, Fig.

6(b)에 나타난 것과 같이 석출물의 단위포는 기본적으로 4개의 L_{10} 격자에 의해 구성되며, 1개의 variant는 모상의 [100]축 방향으로 평행하게 질소원자열과 공공자열이 형성되고, 다른 variant에서는 TiAl의 [010]방향으로 배열되어 있다고 생각할 수 있다.

TiAl은 L_{10} 형 규칙상의 정방정이며, c축과 a축의 비는 1.022이지만¹²⁾, [001]면내에 이방성은 없다. Fig. 6(b)에

나타낸 석출물의 규칙구조 형성은, (001) TiAl면상에 원자배열의 이방성과 [100]방향과 [010]방향의 misfit 이방성을 발생시킨다.

Fig. 7은 $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ 합금을 1073 K에서 250 ks (70 h) 동안 시효처리를 한 시편의 회절 vector를 침상석출물의 장축에 평행한 조건으로 촬영한 명시야상이다. 침상석출물의 장축의 수직방향으로 주기적인 fringe contrast가 관찰되는 것을 알 수 있다. 또한, $01/2\bar{1}/2$ 및 $g=00\bar{1}$ 의 조건으로 행한 경사실험에 의하여 하나의 침상석출물에

Fig. 7. Bright field image taken using $g = \bar{1}\bar{1}2$ reflection for $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ alloy aged at 1073 K for 250 ks (70 h).

Fig. 8. A schematic illustration of the repeated formation of two variants of interstitial-vacancy ordered domains in a single needle.

2개의 variant가 주기적으로 형성되어 있는 것을 알 수 있었으며, Fig. 8에 모식적으로 하나의 침상석출물의 구조를 나타내었다. 석출물에는 2개의 variant가 서로 90°씩 회전하여 침상방향으로 주기적으로 배열되어 있다.

3.2.3 H상의 석출

Fig. 9는 $(\text{Ti}_{0.49}\text{Al}_{0.51})_{99.7}\text{N}_{0.5}$ 합금을 1323 K에서 108 ks (30 h) 동안 시효처리 한 후의 [110] 명시야상과 석출물 A의 회절패턴이다. 석출물은 hcp 규칙구조의 H상, Ti_2AlN 이며, TiAl 모상의 {111}면내에 판상으로 석출하여 있는 것을 알 수 있다. Kaufman et al.⁸⁾은 TiAl에서 관찰된 조대한 석출상은 Loiseau와 Lasalmonie^{9,10)}가 보고한 Ti_2Al 상이 아니라, Ti_2AlN 상이라는 것을 확인하였으며, 또, $\alpha_2\text{-Ti}_3\text{Al}$ 에서 질소의 고용도는 TiAl에서의 질소의 고용도보다 크다는 것을 알 수 있다. 본 실험의 결과는 Kaufman et al.의 결과와 일치한다. H상과 TiAl 모상과의 방위관계는 $(0001)_\text{H} // (111)_{\text{TiAl}}$, $[11\bar{2}0]_\text{H} // [\bar{1}01]_{\text{TiAl}}$ 이다.

3.2.4 석출물의 형태

석출물의 형상은 결정구조, 모상과의 misfit 및 모상과의 계면구조 등에 의하여 결정된다. 석출물과 모상과의 결정구조가 비슷하고, misfit이 작은 경우 석출물은 구상으로 되는 경우가 많으며, misfit의 증가에 따라 석출물이 구상으로부터 침상, 그리고 판상으로 변화한다¹³⁻¹⁵⁾. Ti_2AlN 상이 TiAl 모상의 [001]방향만으로 침상으로 석출하는 것은 $L1_0$ 규칙상과 P상의 misfit에 이방성이 존재

Fig. 9. (a) Transmission electron micrograph and (b) corresponding [110] SAED pattern of $(\text{Ti}_{0.50}\text{Al}_{0.50})_{99.5}\text{N}_{0.5}$ alloy aged at 1323 K for 108 ks (30 h) showing the precipitation of Ti_2AlN nitride.

Table 1. Lattice parameters of TiAl, Ti₃AlN and Ti₂AlN and misfits, ϵ .

Phases	a (nm)	c (nm)	ϵ_{100}	ϵ_{101}	ϵ_{001}	$\epsilon_{0\bar{1}1}$	$\epsilon_{\bar{1}01}$	$\epsilon_{\bar{1}10}$	ϵ_{111}
TiAl(50 mol%)	0.3930	0.4074							
Ti ₃ AlN	0.4112		0.045	0.045	0.009				
Ti ₂ AlN	0.2991	1.3621				0.056	0.056	0.073	0.136

Fig. 10. Transmission electron micrographs of (Ti_{0.49}Al_{0.51})_{99.7}N_{0.5} alloy aged at 1173 K for (a) 10.8 ks (3 h) and (b) 360 ks (100 h) showing the precipitation of Ti₂AlN (H-phase).

하는 것으로 설명할 수 있다. Table 1에 TiAl상과 Ti₃AlN상의 격자정수 및 [100], [010], [001]방향의 misfit을 나타내었다. [100]과 [010]방향의 misfit의 이방성은 없지만, [100], [010]방향보다 [001]방향의 misfit이 작은 것을 알 수 있다. Ti₃AlN에 대해서는 $\epsilon_{001}/\epsilon_{100}$ 혹은 $\epsilon_{001}/\epsilon_{010}$ 이 0.20이다. 따라서, P상 석출물은 misfit이 작은 TiAl 모상의 c축 방향으로 우선성장하여 침상으로 된다고 생각할 수 있다. 그러나, P상의 단면이 정방형으로 되는 것은 탄성에너지만이 아니라 계면구조도 형태를 결정하는 인자라는 것을 시사하고 있다.

또한, Table 1에는 Ti₂AlN상의 격자정수 및 모상 TiAl의 [0 $\bar{1}$ 1], [$\bar{1}$ 01], [$\bar{1}$ 10], [111]방향의 misfit도 나타내었다. [111]_{TiAl} 방향의 misfit이 가장 크며, (111)_{TiAl}//(0001)_H면

상의 misfit이 작은 것은 H상 석출물이 TiAl 모상의 {111}면상에 판상으로 석출하기 쉬운 것을 시사하고 있다.

3.2.5 화학양론조성의 영향

Al-rich조성의 TiAl의 경우, Ti₃Al상은 혼재하지 않으며, 전체적인 질소 고용량도 작게 된다.

Fig. 10(a)와 (b)는 각각 (Ti_{0.49}Al_{0.51})_{99.7}N_{0.5}합금을 1173 K에서 10.8 ks (3 h) 동안 시효처리 한 경우와 360 ks (100 h) 동안 시효처리 한 경우의 명시야상이다. Fig. 10(a)에 나타난 것과 같이 전위상에 육방정구조를 갖는 Ti₂AlN상(H상)이 우선 석출하며, 모상에는 Ti₃Al상(P상)이 미세하게 석출하여 있다. 1173 K에서도 시효시간이 장시간이 되면, Fig. 10(b)에 나타난 것과 같이 P상은 소실되어 H상만이 남게 된다.

4. 결 론

질소를 첨가한 TiAl의 석출거동을 TEM을 이용하여 조사한 결과, 다음과 같은 결론을 얻었다.

(1) 질소를 포함한 TiAl에는 질화물이 석출하여, 시효경화와 과시효연화를 일으킨다.

(2) 1173 K 부근의 시효에서는, 준안정한 perovskite형의 Ti₃AlN(P상)이 모상의 [001]방향으로만 평행한 침상의 석출물이 석출하며, P상과 TiAl 모상과의 방위관계는 [100]_P//[100]_{TiAl}, [010]_P//[010]_{TiAl}, [001]_P//[001]_{TiAl}이다.

(3) 1073 K 이하의 시효에서는, perovskite형의 Ti₃AlN에서 질소원자와 공공이 주기적인 규칙구조를 형성하며, 하나의 석출물에는 주기구조인 2개의 variant가 침상방향으로 서로 반복되어 배열한다.

(4) 1273 K 이상의 시효에서는, 안정상인 Ti₂AlN(H상)이 TiAl 모상의 {111}면내에 판상으로 석출한다. H상과 TiAl 모상과의 방위관계는 (0001)_H//(111)_{TiAl}, [$11\bar{2}$ 0]_H//[$\bar{1}$ 01]_{TiAl}이다.

참 고 문 헌

1. S. H. Song, S. H. Kim, Y. H. Hong, M. H. Oh and D. M. Wee, *Met. Mater. Int.*, **10**, 307 (2004).
2. R. J. Van Thynne and H. D. Kessler, *Trans. AIME*, **196**, 213 (1954).
3. J. C. Schuster, H. Nowotny and C. Vaccaro, *J. Solid State Chem.*, **32**, 213 (1980).
4. J. C. Schuster and J. Bauer, *J. Solid State Chem.*, **53**, 260 (1984).
5. F. H. Hayes, *Ternary Alloys*, Ed. G. Petzow and G.

- Effenberg, VCH, Weinheim, **7**, 557 (1992).
6. A. Zakharov, Ternary Alloys, Ed. G. Petzow and G. Effenberg, VCH, Weinheim, **7**, 305 (1992).
 7. H. Mabuchi, H. Morimoto, A. Kakitsuji, H. Tsuda, T. Matsui, and K. Morii, Scripta materialia, **44**, 2503 (2001).
 8. M. J. Kaufman, D. G. Konitzer, R. D. Shull and H. L. Fraser, Scr. Metall. Mater., **20**, 103 (1986).
 9. A. Loiseau and A. Lasalmonie, Mat. Sci. Eng., **67**, 163 (1984).
 10. A. Loiseau and A. Lasalmonie, Acta Cryst., **B39**, 580 (1983).
 11. T. Kawabata, M. Tadano and O. Izumi, ISIJ International, **31**, 1161 (1991).
 12. D. Vujic, Z. Li and S. H. Whang, Met. Trans., **19A**, 2445 (1988).
 13. A. Kelly and R. B. Nicholson, Progress in Materials Science, Ed. B. Chalmers, **10**, 149 (1963).
 14. E. von Hornbogen and M. Roth, Z. Metalkde., **58**, 842 (1967).
 15. W. T. Loomis, J. W. Freeman and D. L. Sponseller, Met. Trans., **3**, 989 (1972).