옥살산을 이용한 Y_2O_3 분말제조와 특성 평가

손보영 · 정미원[†]

성신여자대학교 생명과학 · 화학부/기초과학연구소

Evaluations of Y_2O_3 Powder Synthesized Using Oxalic Acid

Boyoung Son and Miewon Jung[†]

School of Biological Sciences and Chemistry/Institute of Basic Science,
Sungshin Womens Univ., Seoul 136-742, Korea

(2011년 6월 22일 접수 : 2011년 7월 27일 최종수정 : 2011년 7월 27일 채택)

Abstract Nano-sized Y_2O_3 powders were prepared via a sol-gel method starting with $Y(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$ (Yttrium(III) nitrate hexahydrate) and water with ethanol as a cosolvent. Y_2O_3 is an important rare earth oxide and has been considered for use in nuclear applications, such as ceramic materials, due to its excellent optical and refractory characteristics. It has been used as a chemically stable substrate, a crucible material for melting reactive metals, and a nozzle material for jet casting molten rare earth-iron magnetic alloys. Oxalic acid ($C_2H_2O_4$) has been adopted as a chelating agent in order to control the rate of hydrolysis and polycondensation, and ammonia was added in order to adjust the base condition. The synthesized Y_2O_3 powder was characterized using TG/DTA, XRD, FE-SEM, BET and Impedance Analyzer analyses. The powder changed its properties in accordance with the pH conditions of the catalyst. As the pH increases according to the FE-SEM, the grain grew and it showed that the pore size decreased while confirming the effect of the grain size. The nano-material Y_2O_3 powders demonstrated that the surface area was improved with the addition of oxalic acid with ammonium hydroxide.

Key words Y_2O_3 , oxalic acid, sol-gel method.

1. 서 론

희토류계 나노 결정체 중 특히 크기와 형태의 조절이 가능한 Y_2O_3 는 좋은 소결 능력과 고유의 발광성 및 반투명 세라믹스로의 가능성 때문에 널리 연구되고 있다.¹⁻³⁾ 공업적 응용능력이 다양한 Y_2O_3 는 초전도체와 세라믹 부분 제조에서 아주 중요한 재료이며 메탄이나 메탄올의 형성을 촉진하는 역할로서도 쓰여지고 있다.⁴⁻⁵⁾ 물리적인 특성, 특히 비표면적과 다공성의 구조에 강하게 의존하는 촉매작용 능력 때문에 촉매 활성도와 표면 특성과의 관계에 대한 연구가 활발히 진행 중이다.⁶⁾ Y_2O_3 는 고체 상태 레이지의 효과적인 수용물질로 반도체 금속 이온으로서 다양성 때문에 다른 희토류 금속과 함께 많이 연구되고 있다.⁷⁾ Y_2O_3 는 비스바이트(bixbyite) 또는 큐빅-C 구조의 체심입방구조를 갖는 물질로서 이트륨 이온은 두 가지 다른 공간을 차지하는데, 하나는 C_{3i} 대칭의 8개의 팔면체 공간이고 다른 하나는 C_2 대칭의 24면체 공간으로 6개의 산

소 이온들이 각 이트륨 이온 주위를 에워싸고 있다.

합성하는 공정에는 기계적 파쇄 및 합금화, 기상응축반응, 석출, 졸-겔 법 그리고 수열처리 및 연소합성법 등이 있다. 그러나 기계적 합금화 공정은 쉽게 불순물이 섞일 수 있으며, 기상 응축반응은 기체상의 전구체가 1200°C 이상의 고온에서 진행되어야 하므로 석출이 복잡하며 긴 열처리 시간과 세정시간이 요구되는 단점이 있다. 연소합성법은 공정제어가 까다로우며 매우 복잡하고 어려운 과정을 거쳐야 하는 문제가 있다. 졸-겔 법은 Yoldas에 의하여 발전된 공정으로 다공성 Y_2O_3 합성에 널리 이용되고 있다.⁸⁻¹⁰⁾ 이 방법은 저온에서 기공의 파괴 및 크기와 같은 물리적인 성질을 비교적 쉽게 변화시킬 수 있고, 균일한 다성분계를 손쉽게 얻을 수 있는 장점이 있다. 특히 산성 조건에서의 가수분해는 알콕사이드 그룹이 일차적으로 빠르게 수소 이온을 받아들이게 되어 이트륨 원자 주변의 전자밀도를 떨어뜨리므로 전자와의 친화성이 커져서 반응이 쉽게 일어 난다. 염기성 촉매에 의한 가수분해는 산성 촉매에 의한 가수분해 과정보다 훨씬 느리게 진행된다. 알콕사이드의 산소가 친핵체를 밀어내기 때문인데, 일단 초기 가수분해 과정이 일어나면 다음 번 알

[†]Corresponding author

E-Mail : mwjung@sungshin.ac.kr (M. Jung)

록사이드 그룹들이 쉽게 단량체에서 떨어져 나와 다음 반응들이 차례로 일어나게 된다. 염기성 촉매가 가수분해는 느리지만 역시 완전하고도 비가역적인 가수분해가 일어나게 된다.¹¹⁾ 다공성의 큐빅 구조를 가지는 Y_2O_3 분말의 합성에 대한 여러 방법이 보고되고 있지만 킬레이트 물질의 첨가에 대한 연구는 결정구조를 제어하고 입자크기를 조절할 수 있어 많은 관심을 가져왔다.¹²⁾

옥살산은 저온에서 쉽게 반응이 일어나 미세한 분말을 합성하기가 용이하여 분말 합성에서 많이 연구되고 있다. 그리고 옥살산의 농도에 따라 입자의 형태 및 크기 제어가 용이하다는 장점이 있다.¹²⁾ 본 연구에서는 졸-겔 법을 이용해 킬레이트 갈고리 모양의 기하학적 구조를 가지는 옥살산을 합성에 첨가해 전구체 줄에서부터 반응조건에 따르는 Y_2O_3 의 결정 형태와 구조에 미치는 영향을 살펴 보았다. 그리고 옥살산만 첨가하여 pH=2에서 반응을 진행시켰을 때와 암모니아수와 옥살산을 동시에 첨가한 암모늄 옥살레이트를 사용했을 경우인 pH=9 에서 반응을 진행시켜 비교하여 보았다.

2. 실험 방법

Fig. 1은 Y_2O_3 분말을 합성하는 과정을 도식화한 그림이다. 용매로서 증류수와 에탄올을 1:5로 섞은 용액을 사용하여 합성을 위한 전구체로 0.01 mol의 yttrium nitrate hexahydrate를 60°C 에서 30분 동안 환류 시킨 후 유기 킬레이트 첨가제인 0.02 mol의 옥살산을 yttrium nitrate

hexahydrate에 첨가하여 산성조건(pH=2)에서 합성하였고, 암모니아수를 첨가시켜 염기성조건(pH=9)에서 합성하였다. 안정한 졸 용액을 얻기 위하여 48시간 동안 교반시킨 뒤, 120°C 에서 48시간 건조시켜 겔 분말을 얻었고, 얻어진 겔 분말은 500°C 에서 900°C 까지 200°C 간격으로 열처리 한 뒤 특성을 관찰하였다.

졸-겔 공정 및 최적의 열처리 조건을 통하여 획득한 시료는 각각의 온도에서의 결정구조를 XRD (X-ray Diffractometer, Bruker D8 Focus, $CuK\alpha$, 40 kV, 40 mA)로 관찰하였고, 검출기는 Lynx Eye로서 이 때 주사조건은 10°~80° 에서 0.02° 이며 scan time은 0.2.s 의 조건으로 수행하였다. 분말입도 및 표면형상은 FE-SEM (Field-Emission Scanning Electron Microscopy, JEOL-JMS 7500F)으로 가속전압 0.5~30 kV 에서 측정하였다. 표면적 및 기공 크기를 알아보기 위하여 BET (Brunauer-Emmett-Teller Surface Analyzer, BELSORP-miniII)로 결정의 형태 및 다공성과 표면적을 관찰하였다. 합성분말의 조성변화에 의한 시편의 중량 및 열량변화와 상의 전이과정을 분석하기 위하여 TG-DTA (Thermogravimetry-Differential thermal analysis, NETZSCH STA490PC)를 사용하였다. 분석조건으로는 상온에서 1400°C 까지 승온을 3°C/min 로 질소 분위기하에서 측정하였다.

교류 임피던스를 측정하기 위해 옥살산을 첨가한 Y_2O_3 분말을 1200°C 에서 808MPa 의 압력으로 2시간 동안 열간압축성형을 하여 디스크 타입으로 제작하였다. 임피던스는 Frequency Response Analyzer (Solatron, 1260)와 Electrochemical Interface (Solatron, 1287)를 이용하여 측정하였고 측정주파수는 0.1 Hz ~ 1000 kHz 범위였다.

3. 결과 및 고찰

합성한 졸 용액을 120°C 에서 48 시간동안 건조시켜 얻은 Y_2O_3 분말에 대한 상형성 과정과 유기물의 분해에 따른 시편의 중량 및 시차 열분석결과를 Fig. 2에 나타내었다. 결과 (a)의 TGA를 보면 200°C 이하에서 나타나는 무게변화를 동반한 흡열 거동은 건조 후에도 남아있는 분말 내부의 수분의 증발과 전구체로부터 발생하는 알코올기 및 유기리간드가 제거되기 때문에 생긴다. 370~460°C 까지의 무게감소는 YOOH에서 Y_2O_3 로 상 변화와 유기물의 분해 때문에 나타나며, 700°C 이상부터는 별다른 무게 감소가 나타나지 않는 것으로 보아 안정한 Y_2O_3 가 형성된 것으로 보인다. DTA는 전체적으로 아치형 모양으로 700~800°C 에서의 강한 피크들은 수산화 이트륨과 탄산 이트륨의 분해에 따르는 곡선이다.

Fig. 3은 합성한 분말을 열처리하여 얻은 XRD 분석 결과이다. 500°C 이상에서 열처리한 이후는 안정한 BCC

Fig. 1. Schematic diagram of experimental procedure.

Fig. 2. TG-DTA curves of powder with (a) oxalic acid and (b) ammonium oxalate.

Fig. 3. XRD patterns of the Y_2O_3 powder with (a) oxalic acid and (b) ammonium oxalate obtained at various temperatures.

구조($a=10.601$, $b=10.601$, $c=10.601$, JCPDS file No. 03-065-3178)의 큐빅 구조로 스페이스그룹(S.G)은 Ia-3을 나타낸다. 열처리 온도의 증가함에 따라 피크 위치의 변화는 없었고 모든 회절 피크의 세기가 증가하여 상 변화는 일어나지 않았지만 회절 피크의 세기가 증가하는 것으로 보아 결정도가 증가했음을 알 수 있다.¹²⁾ 옥살산으로 합성한 (a)의 경우 120°C에서는 yttrium oxalate (JCPDS file No. 40-1461)가 관찰되며 암모니아와 옥살산을 첨가시킨 (b) 경우는 같은 온도에서 ammonium yttrium oxalate (JCPDS file No. 22-1047)가 주로 나타난다. 이트륨 주변을 킬레이팅 리간드로 둘러싼 구조가 전구체 졸에서 먼저 형성된 뒤 겔 망상구조를 형성되고 열처리가 진행됨에 따라 산화물을 형성하는 것으로 사료된다. 500°C에서 열처리한 분말의 XRD 결과를 비교해 보면 옥살산을 넣은 경우가 완만한 피크들로서 결정화 속도가 느리다는 것을 알 수 있다. 그 이유는 옥살산의 에톡사이드가 둘러싼 망상 구조의 겔은 열처리 과정 동안 결정화 속도가 느려지고 억제 되므로 무정형 상태의 완만한 피크를 갖게

되기 때문이다. 반면에 암모니아수를 같이 첨가한 (b)의 XRD패턴은 결정화 속도가 (a)보다 빨랐는데 그 이유는 암모니아수의 첨가에 따라 가수분해와 축합반응이 촉진되어 전체 반응속도가 증가되기 때문이다.¹⁴⁾ 700°C 이후 온도에서의 XRD 패턴 분석 결과에서는 다른 특이한 구조적 변화는 없었고 열처리 온도가 증가함에 따라 결정 형성 정도가 뚜렷해지는 것을 관찰할 수 있었다.

Fig. 4의 (a)는 옥살산을 촉매로 합성한 Y_2O_3 를, (b)는 옥살산에 암모니아수를 첨가해 합성한 분말을 120°C와 700°C에서 열처리한 뒤 FE-SEM을 이용해 50,000 배율로 관찰한 표면 사진들이다. 옥살산을 첨가하여 700°C에서 열처리한 Fig. 4(b)에서 보면 입자들의 크기는 평균 130 nm로서 옆으로 긴 원반 형태의 특정한 모양을 지니며 경계가 뚜렷이 관찰된다. 암모니아수로 적정한 Fig. 4(c)에서는 입자크기가 미세하여 평균 29 nm로서 둥근 모양 입자를 관찰할 수 있었다. Fig. 4(b)와 (c)를 보면 옥살산을 첨가한 입자 크기보다 암모니아수로 적정한 입자 크기가 작은 것을 알 수 있다. 암모니아수를 적정한 분

Fig. 4. FE-SEM micrographs of Y_2O_3 powder with (a, b) oxalic acid heat-treated (a) at 120°C and (b) at 700°C ; (c, d) ammonium oxalate heat-treated (c) at 120°C and (d) at 700°C.

Fig. 5. (a) BET results of powders heat-treated at 500°C and 700°C; (b) N_2 absorption/desorption isotherms heat-treated at 500°C and (c) Pore size distribution curves by BJH method heat-treated at 500°C.

Fig. 6. Impedance plots of Y_2O_3 with oxalic acid at $1200^\circ C$ sintering.

말이 결정화 속도도 빠르기 때문에 결정 입자의 크기를 작게 만들 수 있는 것으로 생각된다.

Fig. 5의 (a)는 Y_2O_3 분말을 $500^\circ C$ 와 $700^\circ C$ 에서 열처리하여 비표면적을 측정된 결과이다. 옥살산을 첨가한 분말의 경우 $500^\circ C$ 에서는 BET값은 $27 m^2/g$ 이었고, 암모니아로 적정하여 합성한 경우는 BET값이 $54 m^2/g$ 으로 측정되었고 $700^\circ C$ 에서는 그 값이 둘 다 감소하였다. FE-SEM에서 암모니아로 적정하여 합성한 (b)는 옥살산을 넣고 합성한 (a)보다 입자크기가 더 작으므로 비표면적도 더 큰 것으로 보인다. (b)의 $500^\circ C$ 에서 열처리한 Y_2O_3 분말의 질소 흡탈착 등온곡선과 비교해 보면, 산성 조건과 염기성 조건에서 합성한 분말의 흡탈착 곡선은 매우 비슷한 거동을 보이며 $2 nm \sim 50 nm$ 의 메조 기공사이즈를 갖는 구조로 $P/P_0 < 0.4$ 에서부터는 옥살산을 첨가한 Y_2O_3 의 흡착 정도가 다소 증가하는 것으로 나타났다. 옥살산과 같은 유기 킬레이트 첨가제의 사용은 용매의 증발속도를 늦추어 가수분해 및 축합 반응 속도를 느리게 하여 유기 및 무기성분 사이의 상 분리를 제어하고 전구체 분자들 사이에서 형성된 복합 망상 구조 간 반응을 증진시킨다. 그리고 흡탈착 곡선의 히스테레시스의 형태를 비교해 보면 옥살산을 첨가한 분말은 슬릿형의 기공 형태를 보이고 암모니아로 적정한 분말은 쉼개형의 기공 형태를 보였다.¹⁵⁾

Fig. 5의 (c)에서는 분말들의 기공 크기를 비교하여 보았는데 유기 킬레이트링 리간드인 옥살산을 첨가한 Y_2O_3 분말은 기공크기가 $3 nm \sim 5 nm$ 로 제일 작고 균일한 분포도를 가졌으며 염기성에서 합성한 Y_2O_3 분말은 $28 nm \sim 30 nm$ 로서 넓은 분포도를 가졌다. 일반적으로 입도 사이즈가 작으면 밀도가 떨어지므로 기공도가 더 치밀한 것으로 알려져 있다. 하지만 이는 성형조건에 따르는 것으로 암모니아로 적정한 분말은 BET를 극대화 시키기 위

해 기공을 높이는 쪽으로 끌고 간 것으로 해석된다.

Fig. 6은 옥살산을 첨가한 Y_2O_3 분말의 교류임피던스 분석결과를 Nyquist plot 한 것이다. Ohmic 저항성분인 R_1 값은 반원이 고주파수 영역에서 실수축과 만나는 지점의 실수부 저항값(Z')으로 고정하고 분석하였다. R_2 값은 저주파수에서 실수축과 만나는 지점에서 R_1 값을 뺀 값이고 전극의 분극저항에 해당한다. R_1 값 ($-0.63 \sim -0.66 \Omega \cdot cm^2$)은 거의 같은 값에 비해 R_2 값은 온도가 높아질수록 작아진다. 하지만 다른 온도에 비해 $800^\circ C$ 에서 현저히 R_2 값 ($1.8 \times 10^6 \Omega \cdot cm^2$)이 증가하였는데 이는 시편의 표면 이상으로 저항이 증가한 것으로 보인다. 전도도를 높이기 위해서는 소결온도에서 최적의 온도를 결정하여야 한다. 이 실험에서는 $600^\circ C$ 에서 Y_2O_3 와 유기첨가물의 입자간의 분산작용으로 접촉면적이 증가하여 전자의 이동이 원활한 것으로 판단된다. pH에 따른 변화는 저항값에 영향을 주지 않아 비슷한 결과를 보였다.

4. 결 론

옥살산과 암모니아수를 사용하여 졸-겔 법으로 합성하여 열처리한 Y_2O_3 분말에 대해 온도에 따른 입자의 구조와 형태 그리고 크기를 비교하였다.

1) XRD 분석결과, 분말의 소결 온도에 따른 구조의 변화에는 차이가 없었지만 pH에 따라 결정화 속도에는 영향을 주었다. 옥살산을 넣은 분말은 옥살산의 에톡사이드가 Y^{3+} 주위에 둘러싸이게 되면서 결정화 속도가 느려지게 되고 무정형 상태의 완만한 피크를 갖게 된다. 반면에 암모니아수의 첨가에 따라 가수분해와 축합반응이 촉진되어 전체 반응속도가 증가하게 된다.

2) 유기 킬레이트 첨가제인 옥살산은 Y_2O_3 분말 입자의 모양 형성에 영향을 주어 균일하고 특징적인 형태를 지녔지만 암모니아로 적정한 것과 비교하였을 때 비표면적이 작았다. 암모니아를 첨가하여 염기성 조건에 합성한 분말은 결정화 속도가 빠르며, 입자크기는 치밀하고 작기 때문에 비표면적이 컸다.

3) 임피던스 실험에서는 $600^\circ C$ 에서 작은 R_2 값 ($3.7 \times 10^5 \Omega \cdot cm^2$)이 측정되었다.

감사의 글

이 논문은 2010년도 성신여자대학교 학술연구조성비 지원에 의하여 연구되었습니다.

참 고 문 헌

1. X. Wang, J. Zhuang, Q. Peng and Y. Li, Nature, **437**(7055),

- 121 (2005).
2. G. Xu, Y. -W. Zhang, C. -S. Liao and C. -H. Yan, J. Am. Ceram. Soc., **87**(12), 2275 (2004).
3. T. Ikegami, J. -G. Li, T. Mori and Y. Moriyoshi, J. Am. Ceram. Soc., **85**(7), 1725 (2002).
4. H. M. Ismail and G. A. M. Hussein, Powder Tech., **87**, 87 (1996).
5. J. K. Lee, H. H. Kang, Y. Hwang, H. S. Kwak and W. S. Lee, Kor. J. Mater. Res., **7**(5), 411 (1997) (in Korean).
6. Y. Li, X. Lin, Y. Wang, J. Luo and W. Sun, J. Rare Earths, **24**, 34 (2006).
7. W. J. Tropf and M. E. Thomas, Handbook of Optical constants of Solids - Vol. 2, p. 1079, ed. E. D. Palik, Academic Press, USA (1991). doi:10.1016/B978-012544415-6.50096-0.
8. F. Mirjalili, M. Hasmaliza and L. C. Abdullah, Ceram. Int., **36**, 1253 (2010).
9. S. Yilmaz, Y. Kutmen-Kalpakli and E. Yilmaz, Ceram. Int., **35**(5), 2029 (2009).
10. A. Leleckaite and A. Kareiva, Opt. Mater., **26**, 123 (2004).
11. C. J. Brinker and G. W. Scherer, Sol-Gel Science, p. 22, Academic Press, San Diego, CA (1990).
12. A. Dupont, C. Parent, B. Le Garrec and J. M. Heintz, J. Solid State. Chem., **171**, 152 (2003).
13. Y. J. Hao, Q. Y. Lai, J. Z. Lu, H. L. Wang, Y. D. Chen and X. Y. Ji, J. Power Sourc., **158**, 1358 (2006).
14. J. H. Park, S. C. Chung, C. Oh, S. I. Shin, S. S. Im and S. G. Oh, J. Korean Ind. Eng. Chem., **13**(6), 502 (2002) (in Korean).
15. J. H. De Boer, in proceedings of the tenth symposium of the Colston Research Society (London, UK, March 1958) ed. D. H. Everett and F. S. Stone (Academic Press, New York, USA, 1959) P.58.