RF 마그네트론 스퍼터로 증착된 In_2O_3 박막의 질소분위기 열처리에 따른 특성변화

공영민 · 이영진 · 허성보 · 이학민 · 서민수 · 김유성* · 김대일[†]
울산대학교 첨단소재공학부, *뉴옵틱스 기술연구소

Effect of Annealing in a Nitrogen Atmosphere on the Properties of In_2O_3 Films Deposited with RF Magnetron Sputtering

Young-Min Kong, Young-Jin Lee, Sung-Bo Heo, Hak Min Lee,
Min-su Seo, Yu-Sung Kim* and Daeil Kim[†]

School of Materials Science and Engineering, University of Ulsan 680-749, Korea
*R&D Division, New Optics LTD., Miryang 627-803, Korea

(2011년 10월 7일 접수 : 2011년 11월 16일 최종수정 : 2011년 11월 16일 채택)

Abstract In_2O_3 films were deposited by RF magnetron sputtering on a glass substrate and then the effect of post deposition annealing in nitrogen atmosphere on the structural, optical and electrical properties of the films was investigated. After deposition, the annealing process was conducted for 30 minutes at 200 and 400°C. XRD pattern analysis showed that the as deposited films were amorphous. When the annealing temperature reached 200-400°C, the intensities of the In_2O_3 (222) major peak increased and the full width at half maximum (FWHM) of the In_2O_3 (222) peak decreased due to the crystallization. The films annealed at 400°C showed a grain size of 28 nm, which was larger than that of the as deposited amorphous films. The optical transmittance in the visible wavelength region also increased, while the electrical sheet resistance decreased. In this study, the films annealed at 400°C showed the highest optical transmittance of 76% and also showed the lowest sheet resistance of 89 $\Omega/\square$. The figure of merit reached a maximum of $7.2 \times 10^{-4} \Omega^{-1}$ for the films annealed at 400°C. The effect of the annealing on the work-function of In_2O_3 films was considered. The work-function obtained from annealed films at 400°C was 7.0eV. Thus, the annealed In_2O_3 films are an alternative to ITO films for use as transparent anodes in OLEDs.

Key words In_2O_3 , magnetron sputtering, nitrogen atmosphere, annealing, figure of merit.

1. 서 론

최근 TiO_2 ,¹⁾ In_2O_3 ,²⁾ 그리고 GZO ³⁾ 같은 산화물 반도체를 평판 디스플레이와 태양전지의 투명전극 또는 수소검출용 센서로 개발하기 위한 많은 연구가 진행되고 있다. 이 중에서, In_2O_3 박막은 가시광 영역에서 높은 가시광 투과도와 적외선 영역에서 높은 반사율을 보이는 넓은 밴드갭 에너지를 갖는 투명산화막으로써, 비화학양론비로 성장된 박막은 N형 반도체 특성을 나타낸다. 이러한 In_2O_3 박막의 구조적, 광학적 그리고 전기적 특성을 향상시키기 위하여 펄스 레이저 증착,⁴⁾ 전자선 증발,⁵⁾ 그리고 마그네트론 스퍼터링²⁾ 등의 다양한 기술이 개발되어 왔다.

최근 Senthilkumar⁶⁾은 전자빔증발법(Electron beam evap-

oration)으로 유리기판 위에 250°C에서 증착한 In_2O_3 박막의 결정립 크기가 열처리온도의 증가에 따라 성장됨을 보고하였고 Morikawa⁷⁾은 Direct Current (DC) 마그네트론 스퍼터링 방법으로 유리기판 위에 In_2O_3 박막을 증착시킨 후에, 진공과 대기 중에서 열처리를 수행하여 결정화에 따른 전기적 특성 변화를 발표하였다.

본 연구에서는 높은 증착율과 두께 균일도 그리고 박막의 조성비를 용이하게 조절할 수 있는 Radio Frequency (RF) 마그네트론 스퍼터를 이용하여 두께 100 nm의 In_2O_3 박막을 증착하고 질소분위기내에서 열처리를 통하여 낮은 면저항과 높은 가시광 투과율을 동시에 갖는 In_2O_3 박막을 제작하고 질소열처리에 따른 In_2O_3 박막의 구조적, 전기적, 그리고 광학적 특성을 4 point probes, UV-visible spectrophotometers, X-ray diffractometer (XRD), Scanning electron microscope (SEM), Atomic force microscope (AFM), 그리고 Ultraviolet pho-

[†]Corresponding author
E-Mail : dskim84@ulsan.ac.kr (D. Kim)

toemission spectroscopy (UPS) 등을 이용하여 분석하였다.

2. 실험 방법

RF 마그네트론 스퍼터를 이용하여 유리기판(코닝 1747) 위에 In₂O₃ 박막을 증착하였다. 증착 이전에 타겟표면의 오염원을 제거하기 위하여 15분 동안 예비 스퍼터링을 수행하였고, 유리기판 (20 × 20 mm²)은 증착 이전에 아세톤, 메탄올, 증류수의 순서로 10분 동안 초음파 세척하고 질소가스로 건조하였다. 고순도의 In₂O₃ (순도 99.95%, 3인치) 타겟을 사용하여 증착율 (12 nm/min) 확보하고 증착시간을 조절하여 일정한 100 nm의 두께를 갖는 박막을 증착하였다. In₂O₃ 박막은 유리기판과 접착력이 우수하고 ZnO 계열의 투명전극 소재 보다 상대적으로 우수한 전기전도도를 갖는 장점이 있다. 그러나 In의 회소성에 따른 고비용과 비교적 높은 결정화 온도에 의한 기판 재료의 선택제약성이 단점이다. 따라서 동일한 열처리 온도에서 분위기 가스에 따른 가시광 투과도와 전기전도도 최적화를 연구한 선행연구⁸⁾ 결과에 기초하여 상대적으로 우수한 전기전도 특성을 갖는 질소분위기 열처리를 하였다. 박막 증착 후, 가스분위기의 열처리로서 30분 동안 열처리(200°C, 400°C)를 실시하였고 질소와 산소분위기에서 측정된 비저항 특성을 비교하였다.

열처리 온도에 따른 가시광 영역에서의 광 투과도(380-780 nm)는 자외선-가시광 분광기(UV-visible spectrophotometers, Cary 5000, VARIAN)를 사용하여 측정하였고, 측정결과를 이용하여 광학적 밴드갭(Optical band gap) 에너지를 계산하였다.

열처리 온도에 따른 박막의 전기적특성은 홀효과 측정기(HMS-5500, Ecopia) 을 이용하여 측정하였고, 박막의 표면형상과 표면의 Root mean square (RMS) 거칠기 변화는 전자주사현미경(SEM), 원자간력현미경(AFM, XE-100, Park systems)으로 측정하였으며, X선회절기(XRD, X'pert PRO MRD, PHILIPS)를 이용하여 박막의 결정성을 분석하였다. 또한 In₂O₃ 박막의 Organic Light Emitting Diode (OLED) 전극 응용 가능성을 확인하기 위하여 400°C에서 열처리된 박막의 일함수(Work function) 를 UPS (AXIS-NOVA, Kratos, 기초과학지원연구원, 전주센

터)를 이용하여 측정하고 선행연구 결과와 비교하였다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 질소분위기 열처리 전과 200°C, 400°C에서 30분간 열처리 후의 In₂O₃ 박막의 XRD 패턴이다. 200°C와 400°C에서 열처리된 박막 모두 (222)방향으로 우선 배향됨으로써 열처리로 인한 박막의 결정방향 변화는 없는 것을 알 수 있다.

열처리에 따른 In₂O₃ 박막의 결정립의 크기(D)는 (222) 회절피크의 반가폭(Full width half maximum : FWHM)을 측정하고 식 (1)을 이용하여 계산하였다.⁹⁾

$$D = 0.9 \lambda / (B \cos \theta) \quad (1)$$

여기서 λ 는 X선의 파장, B는 (002) 피크의 반가폭이며 θ 는 Bragg 회절각도를 의미한다. Table 2는 Scherrer 수식 (1)을 사용하여 구한 박막의 결정립 크기 변화이다.

열처리 전 In₂O₃ 박막은 비정질이었으나, 200°C 열처리 후 결정립의 크기는 22 nm이었고 400°C, 열처리한 박막의 결정 크기는 28 nm로 증가한 것을 확인할 수 있었다. Table 2와 같이 열처리를 통하여 박막을 구성하는 결정립의 크기가 증가하고, 결정성이 향상되었는데 이러한 현상은 열처리 과정에서 원자의 표면이동에 충분한 에너

Fig. 1. XRD pattern of In₂O₃ thin films prepared at different annealing temperatures. (a) As deposited film, (b) annealed at 200°C and (c) annealed at 400°C.

Table 1. The deposition parameters and condition of In₂O₃ films.

Parameters	Condition
Base pressure (Pa)	1.4×10^{-4}
Deposition pressure (Pa)	1.7×10^{-2}
Power density (W/cm ²)	RF, 3.5
Deposition rate (nm/min)	12
Ar/O ₂ gas flow rate(sccm)	5/0.03

Table 2. Grain size of In₂O₃ films annealed under different temperatures.

Annealing temperature conditions	Grain size (nm)
As deposited films	Amorphous
Annealed at 200°C	22
Annealed at 400°C	28

Fig. 2. SEM images of In_2O_3 thin films prepared at different annealing temperatures. (a) As deposited film and (b) annealed at 400°C .

Fig. 3. AFM images of In_2O_3 films prepared under different annealing temperatures. (a) As deposited film, RMS roughness of 1.5 nm, (b) annealed at 200°C , RMS roughness of 2.4 nm and (c) annealed at 400°C , RMS roughness of 3.1 nm.

지가 전달되어 In_2O_3 (222) 피크로 배향성이 우수한 박막이 성장된 것임을 알 수 있다.

Figs. 2와 3은 열처리 온도에 따른 박막의 SEM 표면 이미지와 AFM을 이용한 표면거칠기 측정 결과이다. 열처리를 하지 않은 박막에서는 결정립 상의 존재를 확인하기 어려웠으나, 400°C 에서 열처리된 박막에서는 표면에 결정립의 밀도가 높아졌다.

상대적으로 거친 표면을 갖는 In_2O_3 박막이 넓은 비표면적(Specific surface area)을 갖기 때문에 박막의 표면거칠기는 In_2O_3 박막의 태양전지 투명전극 소재 적용에 중요한 부분이다. Fig. 3과 같이 열처리 이전의 박막의 RMS

거칠기는 1.2 nm 이었으나, Fig. 3(c) 와 같이 400°C 에서 열처리된 박막의 RMS 거칠기는 2.4 nm로 열처리 전과 비교하여 표면거칠기가 증가한 것을 알 수 있다.

열처리 온도에 따른 박막의 평균 가시광 투과도 변화를 Fig. 4에 나타내었다. 유리기판의 가시광 영역에서 투과도는 92%였으며, 열처리 이전의 박막의 가시광 투과도는 74% 였다. 200°C 열처리 후 박막의 투과도는 75%로 증가하였고, 400°C 열처리 후에는 투과도가 최대 76%로 증가하여 열처리 온도와 가시광 투과도는 비례하여 투과도가 증가함을 알 수 있었다.

열처리에 따른 가시광 투과도의 증가는 결정립 크기 증

Fig. 4. Optical transmittance of In₂O₃ films prepared under different annealing temperatures.

Table 3. Optical band gap energy of In₂O₃ films annealed under different temperatures.

Annealing temperature conditions	Band gap energy (eV)
As deposited films	3.64
Annealed at 200°C	3.66
Annealed at 400°C	3.68

대에 따른 결정립계(Grain boundary)에서 광 흡수량의 감소에 의한 것으로 판단된다.¹⁰⁾ Table 3은 Fig. 4의 가시광 투과도 측정 결과를 이용하여 계산한 열처리 온도에 따른 광학적 밴드 갭 에너지이다. 열처리 온도가 증가함에 따라 광학 밴드갭 에너지는 각각 3.64, 3.66, 3.68 eV으로 증가하였다.

열처리 온도에 따른 박막의 광 투과도, 면저항 그리고 Figure of merit (FOM) 측정 결과를 Table 4에 나타내었다. FOM¹¹⁾ 수치는 투명전도막 소재의 전기적 및 광학적 물성을 비교할 수 있는 척도로서 관련 수식은 다음과 같다.

$$\text{Figure of Merit (FOM)} = T^{10}/R_{sh} \quad (2)$$

Table 4. The optical transmittance, Sheet resistance and figure of merit of the In₂O₃ films annealed under different temperatures.

In ₂ O ₃ Film	FOM (Ω^{-1})	Transmittance (%)	Sheet resistance ($\Omega/\square$)
As deposited films	4.1×10^{-5}	74	1200
Annealed at 200°C	4.6×10^{-4}	75	121
Annealed at 400°C	7.2×10^{-4}	76	89

Table 5. The electrical properties of the In₂O₃ films annealed in nitrogen and oxygen atmosphere. Post-annealing temperature was kept constant at 400°C.

In ₂ O ₃ Film	Carrier concentration (cm^{-3})	Mobility (cm^2/Vsec)	Resistivity ($10^{-4} \Omega\text{cm}$)
Nitrogen atmosphere	3.4×10^{20}	20.4	8.91
Oxygen atmosphere	1.3×10^{20}	19.2	24.66

Fig. 5. UPS measurement of In₂O₃ thin film annealed at 400°C.

위 수식(2)에서 T는 가시광 영역에서 광 투과도이며, R_{sh}는 박막의 면저항이다.

Fig. 1과 4의 XRD 회절패턴과 가시광 투과도 측정결과와 같이 열처리 이전의 In₂O₃ 박막은 전하 이동을 저하시키고 가시광을 흡수하여 투과도를 감소시키는 결정립계(Grain boundary)의 밀도가 높다. 200°C 이상의 질소 분위기 열처리에 의하여 박막이 결정화되면서 결정립계가 감소하여 전기전도도와 가시광 투과도가 증가된 것을 알 수 있다.

열처리에 따른 결정화에 의하여, 열처리 이전의 면저항 수치는 1200 $\Omega/\square$ 이었으나, 400°C에서 열처리 이후에 비저항 수치는 89 $\Omega/\square$ 로 감소하였다. 열처리 온도의 증가에 따라 박막의 가시광 투과도 또한 증가하여, 400°C에서 열처리된 In₂O₃ 박막이 가장 높은 FOM ($7.2 \times 10^{-4} \Omega^{-1}$) 수치를 보임으로서 질소분위기 내 열처리 기술이 In₂O₃ 박막의 전기적, 광학적 특성을 개선함을 알 수 있었다.

Table 5는 질소와 산소분위기에서 열처리된 In₂O₃ 박막의 비저항(Resistivity)을 비교한 것이다. 일정 산소량 이상에서 In₂O₃ 박막의 열처리는 전하밀도의 감소로 비

Table 6. Comparison of work function of ITO and post deposition annealed In_2O_3 films.

Film	Surface treatment or Annealing temperature	Work function (eV)	Reference
ITO	Ar^+ ion irradiation	4.2	[13]
In_2O_3	Annealed at 400°C (Nitrogen atmosphere)	7.0	This study

저항이 증가하는 단점이 있으나, 질소분위기 열처리하는 이 동도와 전하밀도가 열처리 온도에 비례하여 증가하므로 질소분위기 열처리를 이용하여 보다 낮은 비저항을 확보할 수 있었다.

GZO 또는 In_2O_3 와 같은 투명전극 소재의 일함수(Work function)는 OLED소자의 유기물 층으로 홀 전하를 주입 하는데 필요한 구동전력과 관련되는 중요한 수치이다. 투명전극 소재의 상대적으로 높은 일함수는 OLED 소자의 구동전력을 효율적으로 감소시키므로 우수한 일함수를 확보하기 위한 다양한 표면개질 및 증착기술이 보고되었다.¹²⁾ Fig. 5는 400°C 열처리 이후에 In_2O_3 박막에서 구한 UPS 측정 결과이며 Table 6는 UPS 측정을 통한 In_2O_3 박막의 일함수를 기존의 선행 연구와 비교한 결과이다.¹³⁾

선행연구¹³⁾에서 Ar 이온빔 조사를 통하여 표면개질된 Sn doped In_2O_3 (ITO) 박막의 일함수는 4.2 eV였으나, 400°C 에서 열처리된 In_2O_3 박막의 일함수는 7.0 eV까지 증가하였다. 기존의 단순 진공열처리 결과⁸⁾ 보다 질소열처리를 할 경우에 보다 높은 안정한 다결정 상태로 원자들이 재배열하게 되어 In_2O_3 의 일함수가 증가하게 된 것으로 사료된다.

4. 결 론

RF 마그네트론 스퍼터를 이용하여 유리기판 두께 100 nm의 In_2O_3 박막을 증착하고, 질소분위기에서 열처리에 따른 전기적, 광학적, 구조적 특성 변화를 연구하였다. 질소분위기 열처리 이전의 In_2O_3 박막의 면저항 수치는

1200 $\Omega/\square$ 이었으나, 400°C 열처리 이후에 면저항이 89 $\Omega/\square$ 으로 감소하여 박막의 전기전도 특성이 향상되었고 400°C 열처리 후에는 투과도가 최대 76% 까지 증가하여 전기전도도 및 가시광투과도는 열처리온도에 비례하여 증가함을 알 수 있었다. 또한 400°C, 질소분위기에서 열처리된 In_2O_3 박막이 우수한 일함수 특성을 보임으로써 OLED 투명전극 응용 가능성을 확인할 수 있었다.

참 고 문 헌

1. S. B. Heo, H. M. Lee, C. W. Jung, S. K. Kim, Y. J. Lee, Y. S. Kim, Y. Z. You and D. Kim, J. Kor. Soc. Heat Treatment, **24**, 31 (2011).
2. J. H. Kwak and S. H. Cho, J. Kor. Vacuum Soc., **19**, 224 (2010) (in Korean).
3. C. S. Son, Kor. J. Mater. Res., **21**(3), 144 (2011) (in Korean).
4. F. O. Adurodija, L. Semple and R. Bruning, Thin Solid Films, **492**, 153 (2005).
5. V. Korobov, M. Leibovitch and Y. Shapira, Appl. Phys. Lett., **65**, 2290 (1994).
6. V. Senthilkumar and P. Vickraman, Curr. Appl. Phys., **10**, 880 (2010).
7. H. Morikawa and M. Fujita, Thin Solid Films, **359**, 61 (2000).
8. J. H. Lee, J. KIEEME., **19**(2), 109 (2006) (in Korean).
9. B. D. Cullity and S. R. Stock, Elements of X-ray Diffraction, 1st ed., p. 102-121, Addition-Wesley, Reading, MA (1978).
10. D. Kim, J. KIEEME., **24**(9), 739 (2011) (in Korean).
11. G. Haacke, J. Appl. Phys., **47**, 4086 (1976).
12. D. Kim, Appl. Surf. Sci., **257**, 704 (2010).
13. D. Kim, Displays, **31**, 155 (2010).