폴리카보실란의 종류와 용제에 따른 SiC_f/SiC복합체의 충전 거동

김선한^{1,2} · 정양일^{1†} · 박정용¹ · 김현길¹ · 구양현¹ · 홍순익²

¹한국원자력연구원, 경수로핵연료기술개발부, ²충남대학교, 에너지기능재료 Lab

Impregnation Behavior of SiC_f/SiC Composites Depending on the Polycarbosilane Precursor and Solvent

Sun-Han Kim^{1,2}, Yang-Il Jung^{1†}, Jeong-Yong Park¹,
Hyun-Gil Kim¹, Yang-Hyun Koo¹ and Sun-Ig Hong²

¹LWR Fuel Technology Division, KAERI, 989-111 Daedeok-dearo, Yuseong, Daejeon 305-353, Korea

²Energy Functional Material Lab., Chungnam Nat'l. Univ., 79 Daehangno, Daejeon 305-764, Korea

(2014년 4월 22일 접수: 2014년 8월 7일 최종수정: 2014년 8월 11일 채택)

Abstract Process conditions for the impregnation of polycarbosilane preceramic polymer into SiC-based composites were investigated. Two kinds of preceramic polymer (PCP) was impregnated into SiC-fiber fabrics with different solvents of n-hexane and divinylbenzene (DVB). Both microstructural observations and mechanical tests were conducted to evaluate the impregnation. The matrix phases were particulated in the case of hexane solvents. Apparent relative density of the matrix was about 78.8 %. The density of matrix was increased to about 96.1-98.8 % when the DVB was used; however, brittle fracture was observed during a bending test. The modulus of toughness was less than 0.74 J/m³. The fabric impregnated with a mixed PCP-dissolved solution showed intermediate characteristics with relative high density of filling (apparent density of ~96.1 %) as well as proper bending behavior. The modulus of toughness was increased to about 5.31 J/m³. The composites developed by changing the precursor and solvent suggested the possibility of fabricating SiC_f/SiC composites without a fiber to matrix interphase coating.

Key words SiC, composite, preceramic polymer, PIP.

1. 서 론

원자력 발전소에서 원자로 내에 핵연료를 감싸고 있는 부품인 핵연료 피복관은 핵연료 연소 중 생성된 핵분열 생성물들의 외부 유출을 방지하는 역할을 하기 때문에 핵연료의 성능과 원자력 발전소의 안전에 관련하여 매우 중요한 역할을 하고 있다. 그러므로 핵연료 피복관은 원자로의 정상 운전 조건에서 우수한 성능을 유지하여야 할 뿐만 아니라 예기치 못한 사고상황에서도 그 건전성을 최대한 유지하여야만 한다. 이러한 핵연료 피복관은 일반적으로 지르코늄 기지의 합금이 사용되고 있다. 지르코늄의 경우 매우 낮은 중성자 흡수단면적을 가

지고 있으며, 원자로 정상 운전 조건에서 부식저항성도 우수하다.¹⁻⁴⁾ 하지만 후쿠시마 사고 이후 중요시 되고 있는 사고 안전성 면에서 살펴보면, 중대사고 발생 시 급격한 고온산화와 동반한 발열반응과 다량의 수소발생이 문제가 된다.⁵⁻⁷⁾ 또한 고온에서 기계적 강도를 소실하거나 용융될 우려가 있다.

이에 따라 학계와 연구계는 출력증강 및 안전성 향상을 위하여 세라믹 기반 핵연료 피복관에 관심을 기울이고 있다. 특히, SiC 기반 세라믹의 경우 1200 °C 이상의 고온에서도 강도 저하 없이 기계적 건전성을 유지하며, 중성자 조사환경에서 내구성이 우수하고, 산화가 진행되지 않으므로 수소발생이 일어나지 않는 장점이 있다.⁸⁻¹¹⁾ 현

[†]Corresponding author

E-Mail : yijung@kaeri.re.kr (Y.-I. Jung, KAERI)

© Materials Research Society of Korea, All rights reserved.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

재 한국원자력연구원에서는 기존의 지르코늄 피복관을 기지로 하여 외부에 세라믹 복합재층을 형성하는 방법으로 중대사고시 수소발생의 억제뿐만 아니라 전반적인 사고안전성을 높인 핵연료 피복관을 개발하고 있다.^{12,13)} 이 피복관은 기존의 지르코늄 피복관 튜브에 SiC 섬유를 필라멘트 와인딩하고, 폴리카보실란 프리세라믹 폴리머로 함침하여 기지상을 형성하는 방법으로 제조된다.

폴리카보실란은 SiC 세라믹을 얻는 전구체 고분자이며, 원소배열은 $[-CH_3H-Si-CH_2(CH_3)_2-Si-CH_2-]_n$ 이다. 이 고분자는 600-1000 °C로 열처리 됨에 따라 유기금속에서 Si-C 골격이 형성되는 전이가 일어나고, 온도가 1000 °C 이상이 되면 SiC만으로 구성된 결정질로 변화하게 된다.¹⁴⁻¹⁷⁾ 또한 1600 °C 이상에서는 입자성장이 나타나게 된다. 이러한 폴리카보실란이 저온에서 열분해되면, 대기 중에서 가교 과정(소성)을 겪게 되면서 Si-O-C 형태의 구조가 얻어진다.^{18,19)} 소성이란 무기고분자를 가교시켜 세라믹의 수율을 높이는 공정을 말하는 것으로 소성 온도는 주로 200-300 °C가 일반적이나, 폴리머의 특성에 따라 달라질 수 있다. 이러한 소성 과정을 거치면 Si-C-H 고분자 구조에 산소가 포함되면서 Si-C-O-H 형상으로 고분자 가교작용이 발생한다.^{18,19)} 이러한 폴리카보실란을 이용하여 SiC 섬유 복합체는 함침과정과 열분해 과정을 반복하여, SiC 섬유로 구성된 필라멘트 와인딩 구조물의 기공을 메우게 된다. 본 연구에서는 SiC 섬유 직조물의 함침 시 폴리카보실란의 종류, 용매의 종류 변화에 따른 충전 거동을 분석하여, 하이브리드 피복관의 복합재층의 최적 제조공정을 도출하고자 한다.

2. 실험 방법

본 연구에서 함침을 위한 SiC 섬유 프리폼은 상용 섬유인 Tyranno-Lox M(Ube industry, Japan)을 능직한 직조물(Gunze-IEST, Japan)을 사용하였다. SiC 섬유에는 계면상(인터페이스) 형성을 위한 표면코팅은 수행되지 않았다. 또한 프리세라믹 폴리머의 원료 분말로는 상용 폴리카보실란(원료A, NIPUSI, Nippon Carbon, Japan) 및 개발 폴리카보실란(원료B, ToBeMTech, Korea)의 두 종류가 사용되었다. 원료 A와 원료 B의 조성 및 분자구조의 차이를 알아보기 위하여 열중량 분석, 푸리에 변환 적외 분광법, 핵자기 공명 분석 분석을 실시하였다. 열중량 분석은 TGA 장비(TGA-51, SHIMADZU, Japan)를 이용하여 두 원료의 온도에 따른 중량 변화를 측정하였다. 각각의 원료 0.1 g을 분당 60 °C의 승온속도로 1200 °C 까지 가열한 후 10분간 유지하며 무게를 측정하였다. A 원료의 경우 초기에 무게가 증가하다가 300 °C 이상에서 무게가 감소하였다. 이는 초기에는 산소와의 반응에 의

한 프리세라믹 폴리머의 가교작용이 일어났으나, 이후 열분해가 진행됨에 따라 무게 감소가 발생하였기 때문이다. 반면에 B원료의 경우 가교로 인한 무게증가 없이 승온과정 초기부터 무게 손실이 됨을 확인하였다. 푸리에 변환 적외 분광법의 경우, FT-IR장비(FT-IR 4100, JASCO, USA)를 이용하여, 각각 원료의 열처리 전 정량 및 정성의 차이를 알아보았다. 분석결과 두 원료 모두 비슷한 위치에서 과장이 발생됨을 확인하였다. 핵자기 공명 분석의 경우 NMR장비(AVANCE 400WB, Bruker Science, Germany)를 이용하여 분석하였으며, 이를 통해 각각의 원료에 대한 초기 분자구조의 차이를 알아보았다. 분석결과 대부분의 공명과장이 비슷한 영역에서 나타나지만, A 원료에서는 Si, C, H의 기본 골격이 나타나는 반면, B 원료에서는 산소가 포함된 화학구조가 발견되었다. A 원료와 B원료의 차이를 알아보기 위한 분석결과 두 원료의 정량 및 정성은 비슷하지만 그 구조에 있어 차이가 있음을 확인하였다. B원료의 경우 초기 상태에서 이미 산소와 가교되어 있는 분자 구조를 갖고 있음을 확인할 수 있었다.

Fig. 1은 프리세라믹 폴리머의 함침 및 열분해를 수행하는 공정의 개략도이다. 우선 용질인 폴리카보실란(A원료, B원료)을 n-헥산 또는 디비닐벤젠에 용해하여, 함침용 폴리머 용액을 제조하였다. 실험조건에 따라 원료와

Fig. 1. Experimental procedure and process conditions for the polymer impregnation and pyrolysis(PIP).

용매의 종류와 배합을 달리 하였다. 제조한 함침용 용액의 농도는 15 wt.%이었다. SiC섬유 직조물은 용액에 함침되어, 20-40 kPa의 진공에서 15분간 유지되었다. 이후 함침된 SiC섬유 직조물은 대기 중에서 5분 정도 건조된 뒤 250 °C 의 온도에서 건조 과정을 거친다. 그 후 600 °C 의 온도에서 30 분간 가교 및 열분해가 수행되었다. 일반적으로 1회 충전 과정으로 얻을 수 있는 충전율이 높지 않기 때문에 위의 충전 과정을 3 회 반복하여 충전율을 높였다. 열분해는 600 °C 의 비교적 낮은 온도에서 수행되었기에 폴리카보실란의 가교를 높이고자 열처리 분위기를 상압의 대기중 조건으로 설정하였다. 실험은 용질과 용매에 따른 비교를 위하여 용액의 농도 및 함침 시 분위기와 열분해 시 조건 및 분위기는 고정된 상태에서 진행하였다. 실험 후 함침된 시편의 단면을 주사 전자 현미경(SEM EM-20, COXEM, Korea)을 통하여 관찰하였고, 3점 굽힘 시험을 통하여 기계적 강도를 측정하였다. 3점 굽힘 시험은 10 kN 로드셀이 장착된 만능재료시험기(INSTRON 3366, USA)를 이용하여 0.05 mm/s의 속도로 실험하였다. 곡강도에 해당하는 응력은 $3PL/2wt^2$ [MPa] (여기서 P는 굽힘하중[N], L은 지지점 간의 길이[mm], w는 시편의 폭[mm], t는 시편의 두께[mm]) 식에 따라 계산되었으며, 굽힘 변형률은 $6Dt/L^2$ [mm/mm] (여기서 D는 굽힘축의 변위[mm]) 식에 따라 계산되었다. 충전율에 대한 겉보기 밀도는 단면 미세조직 사진으로부터 충전된 영역과 충전되지 않은 영역을 구분하여 이미지 분석 프로그램(Image J, ver. 1.42, USA)으로 정량화하였다.

3. 결과 및 고찰

본 실험에서는 폴리카보실란 프리세라믹 폴리머를 이용한 SiC섬유 복합재 함침 시 용질과 용매에 따른 충진을 및 3점 굽힘시험에 의한 기계적 강도 특성을 비교하였다. 우선 n-헥산과 디비닐벤젠 용매에 대하여, 폴리카보실란 원료의 변경 효과를 각각 관찰하였다. 또한, 잠정적으로 선정된 용질 원료에 대하여, 용매 별 차이 및 혼합 용매의 효과를 분석하였다.

용매가 n-헥산일 때, 용질 A원료와 B원료에 따른 비교는 Fig. 2와 Fig. 3에서 확인할 수 있다. Fig. 2는 용질에 따른 충전 시편의 단면적을 SEM으로 관찰한 모습이다. Fig. 2(a)는 A원료를 사용하여 함침한 경우이며, 충전된 폴리머의 기지상이 파편화되어 있는 것을 볼 수 있다. 기지상의 겉보기 충전율은 78.8 %로 낮았다. Fig. 2(b)는 B원료를 사용하여 함침한 경우이며, 기지상은 치밀하게 단상으로 나타나며 99.2%의 매우 높은 겉보기 충전율을 보임을 확인하였다. Fig. 2(c)는 A원료와 B원

Fig. 2. SEM images of SiC fabrics impregnated in an n-hexane solution with (a) precursor A, (b) precursor B, and (c) mixed solute of A and B, respectively.

료를 혼합하여 함침한 경우로써 부분적으로 파편화된 기지상이 보이지만 전체적으로는 충진이 잘 이루어진 것을 확인하였다. 혼합 함침의 경우에 겉보기 충전율은 96.6 %로 측정되었다.

Fig. 3은 함침 시편을 3점 굽힘 시험을 통하여 기계적 강도를 평가한 그래프다. 용질 원료에 관계없이 최대

Fig. 3. Mechanical properties measured by a three-point bending test for the samples impregnated in an *n*-hexane solution. Labels indicate the kinds of precursors.

굽힘응력은 약 27 MPa로 나타났으며, 탄성률은 0.8-1.7 GPa이었다. 그러나 Fig. 3에 따르면, 충전 상태가 가장 좋았던 B원료(Fig. 3(b))의 경우에는 3점 굽힘 시험에서 초기 변형으로 최대 굽힘응력인 26.5 MPa까지 증가한 이후에 급격한 응력값 감소가 나타났다. 반면 폴리머의 기지상이 파편화되어 충전 상태가 좋지 않았던 A원료(Fig. 2(a))의 경우에는 3점 굽힘 시험에서 초기 굽힘응력이 감소되지 않고 0.03-0.06 mm/mm 변형률 구간에서 유지되는 것이 관찰되었다. 이후에는 굽힘응력이 서서히 감소되는 것으로 어느 정도의 인성이 있음을 확인할 수 있다. 또한 두 원료를 혼합한 경우(Fig. 2(c))는 충전된 폴리머의 상태뿐만 아니라 그 기계적 특성 또한 두 원료의 중간 값을 보임을 알 수 있었다. 굽힘 시험에서 응력값의 급격한 감소는 일반적으로 시편의 취성 파단을 의미한다. 따라서 변형이 일어나더라도 응력값의 유지 또는 완만한 감소는 복합체 시편이 어느 정도 인성을 갖고 있음을 의미한다. 시편의 충전 상태와 기계적 특성 거동을 동시에 비교해 볼 때, 복합체의 인성을 높일 수 있는 A원료와 충전율을 높일 수 있는 B원료를 혼합한 경우가 가장 우수한 결과를 보였다. 그러나 3점 굽힘 시험에서 취성 파단의 경향이 크게 향상되지 않았으므로 배합 비율의 추가적인 변화가 요구된다.

용매가 디비닐벤젠일 때, 용질 A원료와 B원료에 따른 비교는 Fig. 4와 Fig. 5에서 확인할 수 있다. Fig. 4에는 용질에 따른 충전 시편의 미세조직을 나타내었다. Fig. 4(a)는 용질이 A원료인 경우이며, Fig. 4(b)는 용질이 B원료인 경우이다. 이 두 경우를 보면, 용매가 디비닐벤젠인 경우 용질에 관계없이 함침 후 폴리머가 충전된 상태가 매우 우수함을 확인할 수 있었다. 겉보기 충전율은 약 97 %이었다. Fig. 5는 3점 굽힘 시험을 통하여 기

Fig. 4. SEM images of SiC fabrics impregnated in a divinylbenzene solution with polycarbosilane of (a) precursor A, and (b) precursor B.

Fig. 5. Mechanical properties measured by a three-point bending test for the samples impregnated in a divinylbenzene solution. Labels indicate the kinds of precursor.

계적 강도를 평가한 그래프다. A원료의 경우와 B원료의 경우 모두 굽힘 시험 결과, 탄성율이 1.4-1.5 GPa이며 최대 굽힘응력은 25.9-29.9 MPa에서 형성되는 유사한 거동

Fig. 6. SEM images of SiC fabrics impregnated in polycarbosilane (precursor A)-dissolved (a) *n*-hexane (H), (b) divinylbenzene (D), and (c) mixed solvent of *n*-hexane and divinylbenzene(H + D), respectively.

을 보인다. 이는 미세조직에 큰 차이가 없었기 때문에, 굽힘 시험에서도 같은 경향이 나타난 것으로 판단된다. 그러나 치밀한 기지상에 의한 취성 파단이 나타났으므로 복합체 충전의 조건으로는 부적합하다고 할 수 있다. 복합체의 인성은 기지상과 섬유상의 기계적 특성을 서로 다르게 설계하여 얻어진다. 크랙이나 결합의 섬유상 회

Fig. 7. Mechanical properties measured by a three-point bending test for the samples impregnated in various polycarbosilane-dissolved solutions. Labels refer to the figure caption of Fig. 6.

피가 일어나게 하거나, 변형 시 기지상으로부터 섬유상의 미끄러짐 또는 분리가 일어나도록 하여 인성을 확보할 수 있다.^{20,21)} 본 복합체의 SiC 섬유상에는 인터페이스 코팅이 수행되지 않았기 때문에 섬유상의 미끄러짐 기구가 효과적으로 작동하기 어렵다. 더욱이 디비닐벤젠을 용매로 사용한 경우에는 기지상과 섬유상이 강하게 결합하여 치밀화 되기 때문에, 복합체로서의 인성이 얻어지지 않은 것으로 판단된다.

Fig. 6은 용질을 A원료로 고정하고, 용매를 *n*-헥산과 디비닐벤젠으로 변화하여 이에 따른 충진율 비교를 한 실험 결과이다. Fig. 6(a)는 *n*-헥산을 사용하여 함침한 경우, Fig. 6(b)는 디비닐벤젠을 사용하여 충진한 경우이다. *n*-헥산을 사용하여 충진한 경우는 폴리머의 기지상이 모두 파편화되어 충진 상태가 좋지 않았다. 디비닐벤젠을 사용하여 충진한 경우는 치밀화된 기지상을 갖고 있으며 매우 우수한 충진 상태를 보여 주었다. 두 용액을 혼합하여 충진한 경우(Fig. 6(c))에는 치밀화된 기지상 위에 파편화된 기지상이 공존하는 형태이며 겉보기 충진율도 약 96 %로 충진상태가 우수함을 확인할 수 있다. Fig. 7은 3점 굽힘 시험을 통하여 기계적 강도를 평가한 그래프다. *n*-헥산의 경우 파편화된 기지상으로 인하여, 섬유상과 기지상의 결합력이 약하고 최대 굽힘응력이 26.6 MPa로 세 종류의 시편 중 가장 낮았다. 디비닐벤젠의 경우 치밀화 된 기지상으로 인하여 섬유상과 기지상간의 강한 결합이 일어났으며, 최대 굽힘응력은 29.9 MPa로 얻어졌다. 그러나 굽힘시험에 대한 에너지 흡수율은 불과 0.74 J/m³ 수준으로 복합체로서 요구되는 인성은 얻어지지 않았다. 두 용액을 혼합하여 사용한 경우에는 치밀한 기지상을 갖고 있으며, 섬유상과의 결합력 또한 우수하였다. 최대 굽힘응력은 36.2 MPa로 가장 높게 나타났다. 또한 변형 시 취성 파단이 일어나지 않

고 섬유상과 기지상의 미끄러짐이나 분리가 일어나 복합체로서의 인성을 갖고 있는 것으로 판단된다. 얻어진 에너지 흡수율도 5.31 J/m³로 가장 우수하였다.

최근 섬유강화 SiC 복합체에서 섬유상 인터페이스 코팅없이 기계적 인성을 높이는 방안으로 다공성의 기지상을 형성하는 방법이 보고되고 있다.^{22,23)} 섬유상에 대한 인터페이스 표면코팅은 치밀한 복합체에서 인성을 확보하는 가장 효과적인 방법이나, 원자력 분야에서는 인터페이스 소재에 따라 적용이 제한되는 단점이 있다. 예컨대 대표적인 인터페이스 소재인 BN은 중성자 경제성을 낮추며, PyC는 중대사고 상황에서 급격한 산화를 통해 소실된다. 따라서 인터페이스 없이 SiC로만 구성되는 복합체는 건전성 측면에서 이점이 있다. 다공성의 기지상은 섬유상과 기지상의 물리적 특성을 다르게 하는데 의미가 있다. 다공성의 기지상을 제조하기 위해서 휘발성의 소재를 기지상 내 미리 형성시켰다가 소결을 통해 계획된 기공을 얻어내게 된다.^{22,23)} 본 실험에서는 서로 다른 용질 원료와 용매를 통해서 기지상의 미세조직을 제어하였다. 아울러 기지상의 치밀도를 높임과 동시에 기계적 특성을 확보할 수 있는 방안을 도출할 수 있었다.

본 실험에 따르면 용질 원료와 용매에 따라 충전 특성과 기계적 거동이 다르게 나타남을 확인할 수 있다. A 원료의 경우에는 폴리머 기지상의 결합력이 약하여 쉽게 파편화되고 섬유상과의 결합도 잘 일어나지 않았다. 반면에 B원료의 경우에는 기지상의 결합력이 강하며 섬유상의 결합도 강하게 일어나는 것을 확인하였다. n-헥산의 경우 가교제로써의 힘이 약하여 섬유상과 기지상 혹은 기지상간의 결합에 불충분함을 알 수 있었다. 반면 디비닐벤젠의 경우 가교제로써의 힘이 강하여 섬유상과 기지상 혹은 기지상간의 결합을 치밀하게 해주지만, 오히려 강한 결합력으로 인하여 취성 파단이 발생하여 복합체 충전에 적합하지 않은 것으로 판단되었다. 이와 같이 A원료와 B원료, n-헥산과 디비닐 벤젠은 각각의 특성과 결합력이 다르게 나타나지만, 이를 혼합한 경우에는 전혀 새로운 특성이 아닌 둘 모두의 특성을 갖고 있음을 볼 수 있었다. 또한 기계적 강도에 있어서 A원료가 B원료에 비해 우수한 것을 알 수 있었다. 이를 통하여 결합력이 높은 B원료와 디비닐벤젠을 통하여 충진율을 높이고, 결합력이 낮은 A원료와 n-헥산을 통하여 복합체로써의 인성을 갖출 수 있으며, 비교적 기계적 강도가 높은 A원료의 함량을 높이는 등의 방법을 통하여 복합체의 강도를 높일 수 있을 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 금속-세라믹 하이브리드 피복관의 복합

재충의 충전 공정개발을 위한 공정 변수 효과를 파악하였다. 원료 용질과 용매의 조합에 따른 최적의 공정 조건을 도출 하고자 하였으며, 다음과 같은 주요 결과를 얻었다.

1) 용매의 경우, 충전된 기지상이 파편화되는 n-헥산이 가장 좋지 않은 충전 상태(겉보기 충진율 78.8 %)와 가장 좋은 기계적 특성을 보였으며, 디비닐벤젠의 경우 그 반대 거동을, 혼합용액의 경우 중간정도의 거동을 보임을 확인하였다.

2) 원료 용질에 따라서는 원료B의 충전이 더 높은 밀도를 보였으나(겉보기 충진율 99.2 %) 취성의 파단이 나타나는 거동을 확인하였으며, 원료A의 경우 그 반대임을 확인하였다. 두 원료의 혼합 분말의 경우 우수한 충진율(~96 %)과 유사 인성(에너지 흡수율 5.31 J/m³)까지 확보된 결과를 얻었다.

3) 이를 통하여 용매와 원료용질의 조합을 통하여, 충전 상태 및 기계적 특성을 조절할 수 있음을 확인하였다.

감사의 글

이 논문은 2014년도 정부(미래창조과학부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(원자력기술개발사업, No. 2012M2A8A500702).

References

1. D. O. Northood, Mater. Des., **6**, 58 (1985).
2. B. Cheng, ASTM STP, **1295**, 137 (1996).
3. D. G. Franklin, J. ASTM Int., **7**, JAI 103032 (2010).
4. C. Lemaignan, Comprehensive Nuclear Materials P. 217-232, Elsevier, The Netherlands (2012).
5. C. J. Rosa, J. Less-Common Metals, **16**, 173 (1968).
6. O. Coindrean, C. Duriez and S. Ederli, J. Nucl. Mater., **405**, 207 (2010).
7. M. Amaya and F. Nagase, J. Nucl. Mater., **440**, 457 (2013).
8. L. L. Snead, T. Nozawa, Y. Katoh, T. -S. Byun, S. Kondo and D. A. Petti, J. Nucl. Mater., **371**, 329 (2007).
9. K. Yueh, D. Carpenter and H. Feinroth, Nucl. Eng. Int., **55**, 14 (2010).
10. C. P. Deck, H. E. Khalifa, B. Sammulu, T. Hilsabeck and C. A. Back, Prog. Nucl. Energy, **57**, 38 (2012).
11. L. Hallstadius, S. Johnson and Ed Lahoda, Prog. Nucl. Energy, **57**, 71 (2012).
12. Y. -I. Jung, B. -K. Choi, H. -G. Kim, D. -J. Park and J. -Y. Park, Trans. Korean Nucl. Soc., Jeju, Korea (2012).
13. S. -H. Kim, Y. -I. Jung, D. -J. Park, H. -G. Kim, J. -Y. Park and S. -I. Hong, Trans. Korean Nucl. Soc., Gwangju, Korea (2013).
14. S. Yajima, Y. Hasegawa, K. Okamura and T. Matsuzawa,

- Nature **273**, 525 (1978).
15. E. Bouillon, F. Langlais, R. Pailler, R. Naslain, F. Cruege and P. V. Huong, J. Mater. Sci., **26**, 1333 (1991).
 16. H. Q. Ly, R. Taylor, R. J. Day and F. Heatley., J. Mater. Sci., **36**, 4037 (2001).
 17. H. Li, L. Zhang, L. Cheng, Y. Wang, Z. Yu, M. Huang, H. Tu and H. Xia, J. Mater. Sci., **43**, 2806 (2008).
 18. Z. -Y. Chu, C. -X. Feng, Y. -C. Song, Y. -D. Wang, J. Wang, X. -D. Li and J. -Y. Xiao, J. Mater. Sci., **39**, 2827 (2004).
 19. J. I. Kim, W. -J. Kim and J. Y. Park, J. Kor. Ceram. Soc., **42**, 188 (2005).
 20. T. Hinoki, W. Yang, T. Nozawa, T. Shibayama, Y. Katoh and A. Kohyama, J. Nucl. Mater., **289**, 23 (2001).
 21. H. Yu, X. Zhou, W. Zhang, H. Peng and C. Zhang, J. Nucl. Mater., **442**, 53 (2013).
 22. K. Shimoda, J. -S. Park, T. Hinoki and A. Kohyama, Mechanical Properties and Performance of Engineering Cermics and Composites III, p.207, John Wiley & Sons, NJ, USA (2008).
 23. T. Hinoki and K. Shimoda, in Proceedings of LWR Fuel Performance / TopFuel 2013 (Charlotte, NC, September, 2013) p.1060.